

## Technical Data Sheet

orizzonti

0556

**ALONA – IMPA**

**Краткое описание:** финитура с переливающимся жемчужным эффектом.

В данном покрытии находят самое полное свое выражение блестящие переливы света натуральной жемчужины.

Можно колеровать колорантами Advance HT.

**Технические данные.**

**Цветовая гамма:** смотрите карту цветов.

**Связующее:** акриловая смола.

**Плотность:** 1,02 – 1,21 кг/л

**Практический расход:** 6 м<sup>2</sup>/л в два слоя.

**Срок хранения:** 1 года в закрытой оригинальной упаковке.

**Система нанесения:**

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть чистой (не должна содержать следов жира, масла и других загрязняющих агентов). В случае плохо сохранившихся поверхностей необходимо убрать все следы старой отслаивающейся штукатурки и плесени. При наличии плесени или следов флоры необходимо произвести обработку чистящим средством DECISO (0610) (Sikkens - Antimoss), помыть стену. Замазать и уровнять отверстия, трещины, неровности, используя IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA (0401) (Trimetal - Restore Filler LHW). На новую штукатурку, сыплющуюся или поверхность с сильным поглощением, необходимо нанести слой фиксирующего водорастворимого грунта SUPERFIX (0010) (Sikkens - Aquafix).

После полного высыхания нанести слой ALBA (0558) (Sikkens – Alphacryl Primer) белого цвета, после чего удостовериться, что поверхность высохла, что она гладкая и однородного цвета, затем нанести ALOHA.

**Подготовка продукта:** необходимо хорошо взболтать банку перед употреблением.

**Метод нанесения:** меховой валик с подстриженным ворсом + перчатка; кисть + гладилка.

**Разбавление:** не требуется. Готов к применению.

**Способ применения:**

**Валик.** Нанести первый слой ALOHA при помощи мехового валика с подстриженными ворсом. Равномерно распределить продукт по поверхности. Примерно через 3 – 4 часа, когда поверхность полностью высохнет, нанести при помощи перчатки GP второй слой, разравнивая продукт круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не примет однородный вид с «прожилками».

**Кисть и гладилка.** Нанести первый слой ALOHA при помощи декоративной кисти-макловицы или плоской флейцевой кисти. Распределить продукт по поверхности чередующимися мазками с однородными порциями. Обработать всю поверхность круговыми движениями при помощи гладилки FP2 с подстриженным ворсом. Примерно через 3 – 4 часа, когда первый слой полностью высохнет, нанести таким же

# Technical Data Sheet

# orizzonti

образом второй слой ALOHA. Не дожидаясь полного высыхания, разровнять при помощи гладилки поверхность, как описано выше.

**Очистка оборудования:** теплой водой сразу же после использования.

**ЗАМЕТКА:** Не применять при относительной влажности выше 75%. Температура поверхности и окружающей среды должна быть в пределах от +5°C (41°F) до +35°C (95°F).

**Не морозостойкий:** продукт должен храниться при температуре от +5°C до +35°C.