

# Technical Data Sheet **orizzonti**

0406

## **KALLE – IMPA**

**Краткое описание:** глянцевое настенное покрытие для внутреннего интерьера с декоративным эффектом античной штукатурки.

Поставляется в виде пасты. Легко наносится. Обладает высокой укрывной способностью. Легко шлифуется. Высокая степень глянца.

### **Технические данные.**

**Условия нанесения:** относительной влажности не выше 75%, температура поверхности и окружающей среды в пределах от +5°C до +35°C.

**Метод нанесения:** шпатель, венецианская кельма, кисть.

**Разбавление:** готов к применению (возможно разбавление водой 5-10%).

**Связующее:** акриловая смола.

**Внешний вид:** глянцевый (эффект отделки с использованием шпателя).

**Плотность:** 1,79 кг/л ( $\pm 0,02$ )

**Практический расход:** ориентировочно 1 – 1,3 кг/м<sup>2</sup> на три слоя.

**Цветовая гамма:** по цветовой карте KALLE.

**Фасовка:** 1 и 5 кг.

**Срок хранения:** 2 года в закрытой оригинальной упаковке.

**Не морозостойкий:** продукт должен храниться при температуре от +5°C до +35°C.

### **Система нанесения:**

#### ***Подготовка поверхности:***

Для подготовки и выравнивания поверхности (ремонта дефектов) рекомендуется применять эластичную акриловую шпатлевку для внутренних и наружных работ - [Restore Filler LHW](#) (см. тех-е описание).

Поверхность должна быть сухой и очищенной от цементной пыли, грязи.

При наличии плесени, грибка - обработать составом [Alpha Antimoss](#) (см. тех-е описание).

Пористую поверхность рекомендуется покрыть стабилизирующим известковые и цементные поверхности грунтом, [Alpha Fix](#) или [Alpha Aquafix](#) (см. тех-е описание).

Нанести 1 слой белого (или в цвет финишного покрытия) изолирующего грунта [Alphacryl Primer](#), разбавленного до 10% водой, в качестве подложки и оставить до полного высыхания (см. тех-е описание).

После полного высыхания нанести 2-3 слоя [KALLE](#).

#### ***Подготовка продукта:***

необходимо хорошо перемешать продукт перед употреблением.

#### ***Способ применения:***

Равномерно нанести на всю плоскость с помощью шпателя (венецианской кельмы) слой Kalle. Примерно через 12 часов отшлифовать поверхность тонкой абразивной бумагой и удалить пыль. Нанести шпателем, венецианской кельмой или кистью, в зависимости от желаемого рисунка, тонкий слой KALLE, так, чтобы каждый последующий слой несколько перекрывал предыдущий. При желании, через 4 — 6 часов, возможно нанесение еще одного слоя. Примерно через 10 - 15 минут, после нанесения последнего слоя, отполировать готовое покрытие кельмой, проводя ей во всех направлениях с легким нажимом.

Technical Data Sheet

orizzonti

Возможна дополнительная защита покрытия с помощью воска — [Finitura Stucco Antico](#) (см. тех-е описание).

**Очистка оборудования:** теплой водой сразу же после использования.

**Примечание:** цвет готового покрытия может отличаться от каталога. Рекомендуется сделать предварительный тест-образец.