



# Classic



## Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток	≈ 45 %
Плотность	0,89 кг/л
Инструменты	Кисть
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход	Строганая древесина до 16 м <sup>2</sup> /л Пиленая древесина до 9 м <sup>2</sup> /л
Цвет	9 готовых цветов палитры Pinotex Classic
База	CLR
Колеровка	36 дополнительных оттенков по системе Acomix
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

\* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест». При соблюдении технологии нанесения

\*\* Директива 2004/42/CE Европейского парламента и Европейского совета от 21 апреля 2004 года по ограничению выбросов летучих органических веществ по причине использования в некоторых продуктах и покрытиях органических растворителей; является поправкой к Директиве 1999/12/CE. ДОВ допустимая концентрация по нормам Евросоюза — до 400 г/л

## Эффективная декоративная пропитка для защиты древесины

- До 6 лет защиты древесины\*
  - Связующее продукта разработано с применением AWB-технологии
  - Препятствует грибковым заражениям древесины
  - Образует прочное полуматовое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям
  - Экономичный расход до 16 м<sup>2</sup>/л
  - Соответствует нормам Евросоюза по содержанию ЛОВ\*\*

## Описание

Эффективная декоративно-защитная пропитка для древесины. Связующее Pinotex Classic разработано на основе технологии AWB. AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) – это уникальный комплекс современных технологий создания и производства связующего нового типа, благодаря которому активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее. Содержит активные добавки против плесени и синевы. Окрашенная поверхность устойчива к воздействию солнца, дождя, снега и мороза. Пропитка легко наносится и быстро впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовую пленку с высокими декоративными и защитными свойствами. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой **Pinotex Base** для защиты глубоких слоев древесины. Технология AWB в финишных пропитках и грунтовке **Pinotex Base** вместе обеспечивают двойную активную защиту поверхности древесины.

## Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из пленой и строганой древесины, например, стен фасадов, беседок, садовой мебели, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Допускается использование пропитки для бревенчатых строений и полукруглых облицовочных профилей. Не рекомендуется использовать для горизонтальных поверхностей.

## Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным и более устойчивым к воздействию UV лучей.

## Разбивание

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части пропитки Classic (CLR) на 2 части оттеночной.

