

# Lacker Yacht



## Яхтный алкидно-уретановый лак

- Для наружных и внутренних работ (универсальный)
- Атмосферостойкий, эффективная защита от УФ-излучения
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Повышенная стойкость к воздействию воды (в т.ч. соленой)
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает износостойкостью паркетного лака
- Подчеркивает естественную красоту древесины

### Описание

Атмосферостойкий алкидно-уретановый лак для декоративно-защитной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений. Образует высокоэластичное гладкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры. При соблюдении технологии нанесения Pinotex Lacker Yacht обеспечивает срок защиты до 7 лет\*. Лакированная поверхность обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается от бытовых загрязнений. **Pinotex Lacker Yacht обладает твердостью паркетного лака, защищает деревянные поверхности от абразивного износа и механических повреждений (ударов, царапин и т.п.)**. Удобен в нанесении, легко разравнивается и не стекает с инструмента, не оставляет следов от кисти.

### Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для лакирования стен, потолков, дверей, беседок, перил, садовой мебели, навесов и других деревянных поверхностей, а также деталей лодок и яхт выше ватерлинии. Возможно применение для лакировки деревянных и паркетных полов в условиях умеренной эксплуатационной нагрузки.

### Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом или антисептиком. Наносите в 2-3 слоя по направлению волокон древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности от +5°C до +30°C с относительной влажностью воздуха от 40% до 80% и влажности древесины <18%. При наружных работах рекомендуется наносить 3 слоя **Pinotex Lacker Yacht**. Для защиты глубоких слоев древесины при наружных работах предварительно обработайте поверхность деревозащитной грунтовкой **Pinotex Base**.

**Внимание!** При понижении температуры и увеличении от относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

**Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.**

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости добавьте не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака. Полуматовый лак разбавлять не нужно.

### Технические данные

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Связующее                          | Алкидно-уретановый сополимер   |
| Разбавитель                        | Уайт-спирит  |
| Сухой остаток (по массе)           | Полуматовый ≈ 59%;<br>Глянцевый ≈ 56%  |
| Плотность                          | Полуматовый ~0,92 кг/л;<br>Глянцевый ~0,91 кг/л  |
| Рабочие инструменты                | Кисть с натуральным или смешанным ворсом, аппликатор для нанесения лака  |
| Время до нанесения следующего слоя | 4 часа   |
| Время полного высыхания покрытия   | 48 часов   |
| Расход на один слой                | До 15 м <sup>2</sup> /л  |
| Цвет                               | Бесцветный   |
| Срок и условия хранения            | 3 года при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов |

\* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории "Росхимтест". При соблюдении технологии нанесения

### Степень блеска



Gardner 60°

### Упаковка