



# Interior



## Технические данные

Связующее	Эмульсия алкидной смолы
Растворитель	Вода
Сухой остаток	≈ 9 %
Плотность	1,0 кг/л
Инструменты	Кисть, губка
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	12 часов
Расход	Строганая древесина до 16 м <sup>2</sup> /л Пиленая древесина до 8 м <sup>2</sup> /л
База	CLR
Колеровка	44 дополнительных оттенка по системе Acomix
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

## Декоративная пропитка для интерьеров

- Быстро высыхает на окрашенной поверхности
- На водной основе. Почти без запаха
- Глубоко проникает в структуру древесины
- Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Матовое покрытие визуально делает менее заметными небольшие дефекты поверхности

## Описание

Прозрачная декоративная пропитка на водной основе для деревянных поверхностей. Разработана специально для внутренних работ. Образует на поверхности водостойкое покрытие, которое защищает деревянные поверхности от влаги и грязи. Состав обеспечивает равномерное окрашивание и хорошо впитывается в древесину. На окрашенную поверхность оседает меньше пыли, что позволяет покрытию сохранить первоначальную яркость цвета и вид только что отремонтированной поверхности. Подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Состав легко наносится без разбрзгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.

## Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на поверхности из пиленой и строганой древесины, такие, как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель. Для придания поверхности легкого глянца и дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется дополнительное нанесение 1-2 слоев лака **Lacker Aqua** или **Lacker Yacht**. Это дает возможность воплотить любые идеи и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью получив как матовое, так и глянцевое покрытие.

## Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным.

## Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior (CLR).

## Упаковка

