

Техническое описание продукта

Издание 10/03/15

Идентификационный номер:

00 00 00 00 000 0 000000

Sika® Primer Pro

Sika® Primer Pro

Водно-дисперсионный универсальный акриловый грунт для усиления адгезии покрытий

Описание материала	Sika® Primer Pro - это однокомпонентный водно-дисперсионный грунт для усиления адгезии защитных покрытий на водной основе или последующего нанесения материалов на минеральной основе.	
Применение	Sika® Primer Pro предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителers, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов, приклейки обоев. Применяется для внутренних и наружных работ.	
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Водная основа, отсутствие растворителей■ Не загрязняет окружающую среду■ Паропроницаемый материал■ Быстрое высыхание■ Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием■ Снижает впитывающую способность основания■ Сокращает расход наносимых материалов■ Антисептические свойства■ Морозостойкость при хранении и транспортировке■ Для внутренних и наружных работ	
Информация о продукте		
Состояние / Цвет	Жидкость: Белого цвета (без пигментов)	
Упаковка	Пластиковая канистра 1 л, 5 л, 10 л.	
Условия хранения / Срок годности	12 месяцев с даты изготовления, при хранении в не вскрытой заводской упаковке, в сухих условиях, при температуре от +5°C до +30°C. Морозостойкость при хранении не менее 5 циклов.	
Технические характеристики		
Химическая основа	Водная дисперсия акриловой смолы	
Плотность	~ 1,05 кг/л	(ГОСТ 28513-90)
Содержание твердых веществ	~ 12% (по объему) ~ 12% (по массе)	(ГОСТ 8735-88)
Температура эксплуатации	От -50 до +70 °C	

Construction



Информация о системе

Структура системы	1-3 x Sika® Primer Pro
Расход материала	0,1-0,15 кг/м ² за один слой в зависимости от впитывающей способности основания *Эти данные ориентировочные и могут не соответствовать реальным расходам из-за пористости основания, шероховатости поверхности, по причине отходов и т.п.
Требования к основанию	Материал Sika® Primer Pro должен наноситься на подготовленное, чистое, сухое, прочное основание, свободное от пыли, грязи, масел, жиров и пр. загрязняющих веществ. отслаивающихся частиц и цементного молочка. Предел прочности основания на отрыв должен быть не менее 1,5 Н/мм ² для последующего нанесения напольных смесей и не менее 0,6 Н/мм ² для прочих отделочных материалов.
Условия нанесения	Температура основания: от +5 °С до +30 °С; Температура воздуха: от +10 °С до +30 °С; Относительная влажность воздуха: не более 80%; Точка росы: Не допускайте выпадения конденсата! Температура основания и не затвердевшего пола должна быть не менее, чем на 3°С выше точки росы.
Подготовка основания	При использовании грунтовки под устройство полов, основание необходимо подготовить механическим способом (например, шлифованием) с последующей очисткой промышленным пылесосом. Для чистки основания не следует использовать растворители и другие агрессивные жидкости.
Приготовление и нанесение материала	Материал поставляется готовым к применению, не требуется разбавления водой. Непосредственно перед применением необходимо взболтать емкость с грунтовкой. Материал наносится сплошным слоем без подтеков и луж при помощи малярного инструмента - кисти, валики или при помощи распылительного оборудования. При сильной впитывающей способности основания необходимо нанести второй слой грунтовки после полного высыхания первого слоя.
Очистка инструмента	Сразу после окончания работ все оборудование и инструменты необходимо тщательно промыть водой. Затвердевший материал может быть удален только механическим способом.

Время ожидания / последующие покрытия

Температура основания	+5°С	+20°С	+30°С
Время выдержки	~ 18 часов	~ 6 часов	~ 2 часа

Время указано ориентировочно при относительной влажности воздуха 50%. Изменение температуры основания и относительной влажности воздуха оказывает сильное воздействие на время выдержки.

Перед нанесением последующего покрытия убедитесь, что влажность поверхности находится в рекомендуемых, для этого покрытия, пределах.

Замечания по нанесению / Ограничения	<p>Нельзя наносить материал если:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ожидается выпадение осадков – Относительная влажность воздуха более 80% – Температура основания ниже +5 °С и/или ниже температуры точки росы – Температура воздуха ниже +5 °С – Возраст бетона менее 28 дней
Примечания	<p>Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований. Реальные характеристики могут отличаться по независящим от нас причинам</p>
Местные ограничения	<p>Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых местными правовыми актами, применение данного материала может быть различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область применения в техническом описании на продукт.</p>
Информация по охране труда и технике безопасности	<p>За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам безопасности, которые содержат данные по физическим свойствам, экологии, токсичности и другую информацию.</p>
Заявление об ограничении ответственности	<p>Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.</p>
Выпускается в соответствии	<p>ТУ 5745-069-1333613997-2015</p>
Клиентское и техническое обслуживание	<p>ООО «Зика» 141730, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14 Тел.: +7 (495) 5 777 333 Факс. +7 (495) 5 777 331 www.sika.ru</p>