

ALPHACRYL PRIMER - SIKKENS

Краткое описание: Изолирующий акриловый грунт для стен для внутренних работ.

Характеристика:

- Выравнивает, а на пористой поверхности уменьшает, степень впитывания краски.
- Изолирует (после очистки поверхности) никотиновые и сажевые пятна.
- Слабый запах.
- Идеальный грунт для Alpha материалов.
- Готов к применению (не требует разбавления).

Условия нанесения:

Температура воздуха: минимум 10° С.

Температура поверхности: минимум 8° С.

Относительная влажность: не больше 75%.

Метод нанесения: кисть, валик, безвоздушное распыление (давление 150-160 бар, сопло 0,013-0,015 дюймов).

Разбавление: максимум на 20% водой, в зависимости от структуры и пористости поверхности.

Очистка оборудования: водой.

Теоретический расход: ±10 м²/л, в зависимости от пористости поверхности, метода нанесения и формы окрашиваемой поверхности.

Высыхание при 20° С и 60% влажности:

- от пыли – примерно через 35 минут;
- на переокрас – примерно через 16 часов. При наличии водорастворимых пятен - через 24 часа.

Плотность: белый цвет: 1,19 кг/л.

Содержание твердых частиц: белый цвет: весовых 45 %.

Степень глянца: полуматовый.

Текстура: гладкая.

Упаковка: 5 и 10л.

Цветовая гамма: белый и более 1000 цветов по коллекции SIKKENS 4041.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке при 5 - 35° С.

Хранить в теплом и закрытом помещении.

Система нанесения

Новая, неокрашенная поверхность:

- Поверхность их гипса должна быть достаточно твердой и адгезивной. Отслоившуюся штукатурку удалить, грязь зашлифовать.
- Тщательно очистить от пыли.
- Поверхность должна быть чистой от грязи, жира и пыли.
- Нанести на всю поверхность слой Alphacryl Primer, разбавленного водой на 10%. Для слабопористой поверхности разбавление можно увеличить до 20% (но не больше).
- Высушить в течение 16 часов.

- Нанести отделочную краску из серии Alpha.

Ранее окрашенная поверхность:

- Промыть старую побитую краску (дисперсионную, масляную или алкидную) аммиачной водой. Тщательно зашлифовать до матовости.
- При необходимости, подремонтировать дефекты поверхности.
- Нанести на всю поверхность грунтовочный слой Alphacryl Primer.
- Высушить в течение 16 часов.
- Нанести отделочную краску из серии Alpha.

Никотиновые, сажевые и другие водорастворимые пятна:

Нанести слой неразбавленного Alphacryl Primer и высушить в течение минимум 24 часов, перед нанесением отделочной краски.

*а) Техническая рекомендация составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.
б) ООО "Окрасочные технологии" подтверждают, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:
- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,
- для стандартной цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;
- при использовании материалов только в рекомендованных системах покрытий.
в) ООО "Окрасочные технологии" не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).
г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.
д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.*