

DIALCOLOR - TRIMETAL

Краткое описание: Водоразбавляемое мультикolorное покрытие, наносимое распылением для внутренней отделки. Прекрасный декоративный эффект разных цветовых частиц. Идеально подходит для отделки помещений в жилых домах, офисах, больницах, школах, супермаркетах, спортивных площадках. Может применяться на различные поверхности: штукатурку, гипсокартон, бетон и его производные, старую краску (в том числе и мультикolorную) в хорошем состоянии и пр.

Характеристика:

- Поставляется готовым к применению в одной упаковке.
- Наносится распылением за одну операцию.
- Однослойная система.
- Быстро сохнет, что позволяет значительно сократить время между окрашиванием и началом эксплуатации объекта.
- Хорошая устойчивость к промывке.
- Не имеет запаха, что позволяет использовать покрытие в плохо вентилируемых помещениях.

Условия нанесения:

Температура: от 12°С.

Влажность: до 60%.

Метод нанесения: воздушное распыление с наружным смесителем и низким давлением (диаметр сопла – 2,2-2,5 мм, давление – 0,4 атмосфер, расстояние – 30-50 см, перемешивание – 60 оборотов в минуту).

Разбавление: не требуется.

Очистка оборудования: водой (сразу же после применения).

Практический расход: 3-5 м²/л.

Высыхание при 20°С и 60% влажности:

- на отлип – 6 часов,
- полное отверждение – 15 часов.

Состав:

Связующее – эмульсионная акриловая смола.

Пигменты – двуокись титана или наполнители.

Растворитель – вода.

Плотность: 1,10 ± 0,1 кг/л.

Вид сухой пленки: бархатистый.

Устойчивость к трению: 8000 циклов без повреждения покрытия (по стандарту ASTM).

Упаковка: 0,5 л, 1 л, 4 л, 5 л, 16 л.

Цветовая гамма: 76 цветов.

Срок хранения: не менее 6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре от 5°С до 35°С (боится мороза).

DIALCOLOR

Система нанесения

Подготовка поверхности: поверхность высушить, очистить от грязи и жира, нейтрализовать, при необходимости, щелочные выделения Alpha Neutralisator. Глянцевые участки отшлифовать до появления матовости и промыть аммиачной водой. Трещины и другие неровности зашпатлевать.

Внутренняя отделка:

Новая поверхность, мелованная, пористая: нанести слой водорастворимого грунта. Нанести 1 слой DIALCOLOR.

Старая матовая краска (водная или растворителесодержащая) в хорошем состоянии: грунтовочный слой не требуется. Нанести 1 слой DIALCOLOR.

Наружная отделка:

Пенобетон: нанести 1 слой грунта для наружной отделки. Сверху покрыть 1 слоем DIALCOLOR.

Бетон, цемент, каменная кладка: нанести 1 слой грунта для наружной отделки, перекрыть 1 слоем фасадной краски по тону совпадающей с тоном мультикольного покрытия. Сверху покрыть 1 слоем DIALCOLOR.



а) Техническая рекомендация составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) ООО "Окрасочные технологии" подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,
- для стандартной цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;
- при использовании материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) ООО "Окрасочные технологии" не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта Б).

з) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.

КОЛЕРОВКА

I. База Р и TR:

1. Выберите в базе данных необходимый оттенок Dialcolor. Например, Вы выбрали цвет 8849. На экране появляются следующие варианты: 8849/1 – 8849/2 – 8849/3.
2. Наведите курсор на первый вариант и нажмите Enter. Здесь у вас возникают 2 варианта:
 - Если на экране высвечивается упаковка Dialcolor Base Р или TR без пасты Trimix, то эту упаковку необходимо просто взболтать (0,5 л – 1 л в максимальном шейкере, 4 л – 10 л в коломате).
 - Если на экране высвечивается упаковка Dialcolor Base Р или TR вместе с пастами Trimix, то содержимое упаковки необходимо отколеровать следующим образом:
 - Открыть упаковку, которую необходимо отколеровать;
 - Поставить ее в надлежащее место Harbil Dispenser;
 - Нажать Enter. Начнется дозировка различных паст Trimix;
 - Уберите упаковку и закройте ее;
 - Поставьте банку с подколерованной краской в шейкер (0,5 л – 1 л в максимальном шейкере, 4 л – 10 л в коломате).
3. То же самое проделать с другими вариантами: 8849/2, 8849/3 и т. д.

II. Смешивание Dialcolor Base Р и/или TR с Dialcolor Binder.

1. Открыть упаковку Dialcolor Binder.
2. Положить ее в Mixcenter Festo MIC 1600.
3. Установить необходимую насадку для перемешивания в мешалку Festo RW 900 E.
4. Переместить насадку для перемешивания Dialcolor Binder вниз.
5. Отрегулировать скорость перемешивания Festo RW 900 E согласно следующим правилам:
 - 300 оборотов/мин. для цветов, содержащих 3 x 4 л базы Р или TR
 - 400 оборотов/мин. для других цветов.
6. Поднять мешалку Festo RW 900 E.
7. Открыть банки Dialcolor Base Р и/или TR, которые были отколерованы и смешаны, и которые необходимо добавить в Dialcolor Binder.
8. Добавить Dialcolor Base Р и/или TR согласно следующим правилам:
 - добавлять из меньшей фасовки в большую (например, 2 x 0,5 л, потом 1 л, потом 2 x 4 л)
 - если фасовка одинаковая, то необходимо сначала добавить светлые тона, а затем темные (например, 3 x 4 л).