

ALPHATEX SF - SIKKENS

Краткое описание: Водоразбавляемая матовая краска для стен на основе эмульсии сополимера для внутренней отделки. Область применения: бетон, цемент, штукатурка, кирпич, асбоцемент, ДСП, цементно-стружечные плиты, а также обои и старая краска в хорошем состоянии.

Характеристика:

- Не содержит растворителя.
- Легко наносится.
- Хорошая паропроницаемость.
- Хорошая устойчивость к промывке.
- Матовая.

Условия нанесения:

Температура: от 5° С.

Влажность: макс. 85 %.

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление (Graco 395 ST Pro).

Разбавление: водой (не более 10%).

Очистка оборудования: водой.

Практический расход: 7-10 м²/л в зависимости от состояния поверхности, метода нанесения и формы конструкции.

Рекомендуемая толщина слоя: сухого – 50 мкм, мокрого – 125 мкм.

Условия при распылении:

	Безвоздушное распыление	Воздушное распыление
рабочее давление –	100-120 бар	2 - 5 бар
диаметр сопла –	0,457 - 0,533 мм	1,8 – 2,2 мм
разбавление (водой) –	5 - 10%	10%

Высыхание при 20° С и 65% влажности:

- от пыли – 1 час,
- на переокрас – 4 часа (при перекрытии дисперсионной краской).

Упаковочная вязкость: 125 ± 5 единиц Кребса.

Плотность: 1,38 кг/л ± 0,05.

Содержание твердых частиц: 38 % объемных и 55 % весовых.

Уровень глянца: матовый.

Укрывистость: хорошая. При безвоздушном распылении хорошая укрывистость достигается при нанесении одного слоя.

Устойчивость к промывке: хорошая (при использовании моющих средств, не содержащих щелоча). Более 5000 циклов по DIN 53778 w/s.

Упаковка: 5 л, 10 л, 15 л (только белый).

Цветовая гамма: белый и около 1000 цветов коллекции SIKKENS 3031.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

Система нанесения

Подготовка поверхности: очистить от грязи, жира, пыли.

Бетон: удалить цементную пыль.

Кирпичная кладка: удалить, при необходимости, пятна щелочных выделений Alpha Neutralisator.

ДСП: обезжирить и/или удалить вещества, препятствующие хорошей адгезии.

Сильно впитывающие или мелованные поверхности (цемент, штукатурка): пропитать грунтом с закрепляющими свойствами Alpha Aquafix или Alpha Dispersiegrond.

Новая кирпичная кладка: на сухую подготовленную поверхность нанести 2 слоя Alphatex SF.

Штукатурка, ДСП: подготовить поверхность, выровнять шпатлевкой и нанести 2 слоя Alphatex SF.

Старая дисперсионная или алкидная краска в хорошем состоянии: промыть поверхность аммиачной водой. В случае необходимости шлифовать глянцевые участки до матовости. Выровнять поверхность. Поверхности с высокой степенью рыхлости покрыть предварительно одним слоем грунта Alpha Aquafix или Alpha Dispersiegrond. Нанести 2 слоя Alphatex SF.

Внимание: не следует наносить ALPHATEX SF на масляные и алкидные покрытия в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната).

Точка воспламенения: > 100⁰ С.